



Spezial Silikon

Produkteigenschaften:

- für Sanitär- und Feuchträume
- pilzhemmend
- dauerelastisch

Pilzhemmend ausgerüstete Silikon-Dichtmasse mit Filmkonservierung- beugt Schimmel- und Pilzbefall auf dem Dichtstoff vor. Nach Aushärtung dauerelastisch und temperaturbeständig von - 40 - +150 ° C. Alterungs- und UV-beständig. Nicht überstreichbar.

Anwendungsbereich:

Zum Abdichten von Anschluss-, Dehnungs- und Eckfugen bis 25 mm. Ideal für keramische Fliesen, Glas, Emaille, Sanitäracryl, lackierte und glasierte Flächen PVC, Edelstahl, Aluminium und ähnliche Untergründe. Nicht anwendbar auf Marmor, Naturstein,

Anwendung:

Der Untergrund muss trocken, sauber und fettfrei sein. Alte Silikonfugen restlos entfernen. Vorhandenen Schimmelbefall in den Fugen mit SchimmelX Schimmel Entferner chlorhaltig vernichten. Die Kartuschenspitze oberhalb des Gewindes abschneiden und die Düse aufschrauben. Je nach Fugenbreite kann die Düsenöffnung durch Abschneiden vergrößert werden. Das Spezial-Silikon ohne Fehlstellen in die Fugen drücken und sofort feucht abglätten. Rückstände und überschüssiges Silikon sofort entfernen. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit einem Haushaltsreiniger säubern.

Verbrauch:

Der Inhalt reicht für ca. 12 lfd. Meter bei einer Fuge von 5 x 5 mm.

Technische Daten:

Inhaltsstoffe: Polydimethylsiloxan, Füllstoffe, Additive und Acetoxysilan-Vernetzer
 Dichte: 0,98 g/cm³
 Aussehen: farblos, weiß, grau

Gebindegrößen:

Artikel-Nr. 01500 1144 EAN 4044899 15001 5	Kartusche 310 ml transparent
Artikel-Nr. 0150 11144 EAN 4044899 15011 4	Kartusche 310 ml weiß
Artikel-Nr. 01502 1144 EAN 4044899 15021 3	Kartusche 310 ml manhattan-grau

Weitere Informationen:

Info-Telefon: +49 (0) 55 41 / 70 03 - 381
 Mo.-Do.: 8.00 - 16.00 Uhr

Einsatzbereich:



Sonstige gesetzliche Produktangaben:

EG-Bauproduktenverordnung EU 305/2011:

Brandverhalten: Euroklasse E nach EN 13501-1
 CE-konform gemäß DIN EN 13651-1: F-EXT-INT-CC
 CE-konform gemäß DIN EN 13651-3: S1

Wichtige Hinweise:

Nicht unter + 5°C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Hautbildungszeit: ca. 10-15 Minuten. Durchhärtung: ca. 2-3 mm in 24 Stunden (je nach Umgebungsbedingungen). Nach dem Öffnen innerhalb von 7 Tagen aufbrauchen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Augen- oder Hautkontakt sofort mit viel Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Technisches Merkblatt beachten. Gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern.

Enthält Filmschutzmittel: Dichloroctylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 05541 / 7003-64.

Internet: www.schimmelx.de
 E-Mail: Info@schimmelx.de

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.